NILO SPA DESIGN

SKAY&WOOD 2020
STANDARD OPTION

WOOD

Rovere Sbiancato
White Oak
Rouvre-Chene Blanc

Rovere Chiaro
Light Oak
Rouvre-Chene Claire

Noce
Walnut
Noyer

Legno Invecchiato
Old Wood
Bois Vieilli

Wengè

Legno Cleaf
Grigio Satinato
Satin gray

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article:

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286 - 1:2001	Gr/m²	480	+/- 10
Spessore / Thickness	UNI 4818-2	mm	1,00	+/- 0,10
Composizione / Composition		%	COT 19,5 - PES 26,3 - PU 54,2	
Altezza Rotoli / Width		Cm	138 +/-2	
Resistenza a Trazione / Tensile Strength	UNI EN ISO 1421:2000	N/5 cm	Ordito / Along ≥500 Trama / Across ≥350	
Resistenza alla Lacerazione / Tear Strength	UNI EN ISO 4674 - 1:2005	N	Ordito / Along ≥30 Trama / Across ≥25	
Resistenza alla Cucitura / Seam Resistance	UNI 10606	N/cm	Ordito / Along 17,7 Trama / Across 40,6	
Allungamento Rottura / Ultimate Elongation	UNI EN ISO 1421:2000	%	Ordito / Along ≥15 Trama / Across ≥20	
Delaminazione Supporto / Peel Adhesion	UNI EN ISO 2411:2001	N/ 5cm	Ordito / Along ≥30 Trama / Across ≥25	
Abrasione / Wear (Martindale)	UNI EN ISO 20344:2011	Cicli / Cycles	51.200 Secco/Dry 25.600 Umido/Wet	
Flessione / Flexing Endurance	UNI 4818 -13	Cicli / Cycles	≥100.000	
Idrolisi / Hydrolysis Resistance Jungle test	ISO 1419C:1995(E)	7 giorni 70°C 95% UM	Inalterato dopo flessioni 50.000	
Solidità colore rivestimento allo Sfregamento Coating color fastness to Rubbing	UNI EN ISO 105 - X 12	Scala dei grigi Grey scale	Secco / Dry ≥4	Bagnato / Wet ≥4
Resistenza colore / Color fastness Luce artificiale / Artificial Light	UNI EN ISO 105 - B02:01	Scale del Blu / Blue scale		5 colori bianco e medi white & medium colours 7 colori scuri/dark colours

Infiammabilità / Flammability
Standard:
- UNI 9175 / FA1 (1IM);
- IMO FTP (FTP Code Annex 1 Part 8 (1996) Imo Res A. 652 (16) (1989));
- AFNOR NF P 92-503 (M2)

A richiesta / on demand:
- BS5852:2006; CLAUSE 11 (CRIB 5)
- FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety
- BS 7176 / EN 1021 PARTS 1 & 2: 1994
- CALIFORNIA 117, SECTION E

Il prodotto non sopporta trattamento con cloro / *Do not treat with chlorine*

Il prodotto puo' essere stirato al rovescio, ad una temperatura max di 110°C, meglio frapponendo un panno umido.
The product can be ironed on the back at a max temperature of 110° C, better interposing a humid cloth.

TRA DIFFERENTI LOTTI DI PRODUZIONE, POTRANNO VERIFICARSI LIEVI OSCILLAZIONI DI TONALITA' DI COLORE E MANO, CHE COMUNQUE RIENTRANO NELLE CONSUETUDINI DI TOLLERANZA. SI CONSIGLIA PERTANTO DI NON MESCOLARE, IN FASE DI LAVORAZIONE, PEZZE APPARTENENTI A LOTTI DIVERSI.

AMONG THE DIFFERENT PRODUCTION LOTS, IT CAN HAPPEN THAT THE ARE SLIGHT VARATIONS OF COLOR TONALITY AND TOUCH, WHICH ARE IN ANY CASE WITHIN THE TOLERANCE STANDARDS. WE THEREFORE RECOMMEND NOT TO MIX, DURING PRODUCTION, ROLLS BELONGING TO DIFFERENT LOTS.

SKAY STANDARD

804 white

810 beige

825 light beige

826 bright beige

805 espresso

806 black

840

842

SKAY OPTION

818 pearl

574 fango vintage

824 dark green

918 visone

6040 brown genuine leather

827 dark brown

584 new cuoietto

538 bouclè rose

828 rosa sarah lavoine

altri colori su richiesta - more colors on request - **autres couleurs sur demande** - weitere polsterfarben auf anfrage

NILO SPA DESIGN

NILO P.le G.Maletti, 1 - 42019 Scandiano Re - Italia - Tel. +39 0522 7631 - Fax +39 0522 766676 - www.nilo-beauty.com - info@nilo-beauty.com